



Committente:

Policarta S.r.l.

Via E. Mattei 1

01030 Bassano in Teverina VT

Rapporto di Prova N°: S-SSCCP-1902953

Data emissione: 14/04/2020

Campione dichiarato: Materiale in carta per imballaggio

Vs. riferimento: accettazione offerta R-SSCCP-190987

Data accettazione: 10/12/2019

Descrizione del campione: Confezione in carta termosaldabile con finestra trasparente plastic free per alimenti secchi e umidi.

Campionamento: Effettuato dal cliente.

Prova	Risultato	UdM
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI RICICLABILITÀ		
<i>UNI 11743:2019</i>		
Data inizio prova:03/03/2020	Data fine prova:14/04/2020	
Scarto Grossolano	4,0	% peso
Valore minimo scarto	3,8	% peso
Valore massimo scarto	4,3	% peso
Fiocchi di fibre	0,7	% peso
Valore minimo fiocchi	0,7	% peso
Valore massimo fiocchi	0,7	% peso
Macrostickies - Area macrostickies <2000 µm diametro	6260	mm ² /kg
Valore minimo macrostickies	5590	mm ² /kg
Valore massimo macrostickies	6930	mm ² /kg
Formazione del foglio - Adesività	Assente	
Formazione del foglio - Disomogeneità ottica	Livello 1	
Riciclabilità secondo il Sistema di Valutazione Aticelca 501:2019	Livello A	

Strumenti utilizzati:

Misura scarto grossolano: frazionatore Somerville con piastra a fori diametro 5 mm.

Misura fiocchi: frazionatore Haindl con piastra a fori diametro 0,7 mm.

Macrostickies: frazionatore Haindl con piastra a fessure larghezza 0,10 mm; software PTS DOMAS per l'analisi di immagine.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Laddove applicabile, il residuo del campione si conserva per tre mesi dalla data di emissione del rapporto di prova. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.

Rapporto di Prova N°: S-SSCCP-1902953

Pg 1 / 2



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca



STAZIONE SPERIMENTALE
CARTA, CARTONI, E PASTE PER CARTA
SEDE OPERATIVA:
Via Giuseppe Colombo, 83
20133 Milano
Tel +39 02 8515.3610
sales.innovhub@mi.camcom.it
www.innovhub-ssi.it

Per maggiori informazioni inerenti i criteri di valutazione per la riciclabilità, l'utilizzo dei risultati, l'utilizzo della dicitura e del marchio per attestare il livello di riciclabilità, si rimanda al Sistema di Valutazione Aticelca 501:2019 disponibile sul sito www.aticelca.it.

Responsabile di Settore
Daniele Bussini

Responsabile di Area
Patrizia Sadocco

IL DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.

I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Laddove applicabile, il residuo del campione si conserva per tre mesi dalla data di emissione del rapporto di prova. La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.

Rapporto di Prova N°: S-SSCCP-1902953

Pg 2 / 2